



# DECO COLOR

Práškové pigmenty na farbenie cementových poterov

## POPIS

Pigmenty ISOMAT DECO-COLOR sú vysoko kvalitné anorganické pigmenty, ktoré sa používajú na farbenie mált a betónu. Ideálne na farbenie mikrocementových náterov.

## OBLASŤ POUŽITIA

Pigmenty ISOMAT DECO-COLOR sa používajú v kombinácii s dekoratívnymi mikrocementovými nátermi DUOCRET-DECO, DUOCRET-DECO FLEX a DUOCRET-DECO FINISH a vysoko pevným cementovým maltovým spojivom DUOCRET-TERRAZZO poskytujúcim širokú škálu farieb.

Dajú sa tiež pridávať do akejkoľvek inej cementovej malty (napr. do samonivelačných poterov FLOWCRET, do omietok MARMOCRET-PLUS) alebo do živicovej cementovej malty (napr. DUOCRET-DECO EPOXY, DUOFLOOR-PUC MF6), ktorú treba prefarbiť. Vhodný aj pre akúkoľvek inú maltu alebo betón, ktorý je možné pripraviť na mieste. Na vnútorné aj vonkajšie použitie.

## TECHNICKÉ DÁTA

Forma:	práškové pigmenty
Farby:	10 vybraných farieb
	Tehlovo červená (A)
	Červenohnedá (B)
	Čierna (C)
	Tmavo hnedá (D)
	Okrová (E)
	Zelená (F)
	Fialová (K)
	Svetlo hnedá (L)
	Oranžová (M)
	Egejská modrá (N)

## NÁVOD NA POUŽITIE

Pre cementové malty a lepšie premiešanie rozpustíte farebné pigmenty v zámesovej vode ešte pred pridaním poteru. Tiež môžete pridať pigmenty až po zmiešaní poteru s vodou, ale v takom prípade zmes poriadne premiešajte, aby sa zabránilo nerovnomernému sfarbeniu. U živicovo-cementových mált si preštudujte príslušné technické listy výrobkov.

Konečnú farbu, najmä pokiaľ je zvolená svetlá farba, získate ľahšie, pokiaľ je farbená malta biela.

Pigmenty ISOMAT DECO-COLOR je možné tiež vzájomne kombinovať, čo umožňuje vytvárať širokú škálu farieb. Naše odporúčané farby nájdete v tabuľke farieb uvedenej v marketingovej brožúre Microcement Coatings a na webových stránkach príslušných výrobkov. Mnoho ďalších farieb môže konečný používateľ tiež získať, pokiaľ dohromady zmieša zakaždým iné pigmenty.

### SPOTREBA

Odporúčame buď dodržať počet dávok uvedený u nami odporúčaných farieb, alebo pridať toľko 50 g dávok, koľko je potrebné na dosiahnutie požadovanej farby podľa balenia výrobku. Pokiaľ je požadované množstvo pigmentu väčšie ako 2 % hmotnosti malty (napr. 10 dávok po 50 g na 25 kg DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX, DUROCRET-DECO FINISH), kontaktujte prosím oddelenie technickej podpory spoločnosti ISOMAT.

### BALENIE

250 g plastové vedierka, ktoré obsahujú 5x50 g balíčkov pigmentu.

### DOBA POUŽITEĽNOSTI – SKLADOVANIE

5 rokov od dátumu výroby pri skladovaní v pôvodnom neotvorenom balení chránenom pred mrazom a vlhkom.

### POZNÁMKY

- Odporúčaná aplikačná teplota je medzi +5 °C a +30 °C.
- Zámesová voda a miešacie nástroje musia byť úplne čisté, aby sa predišlo zmene odtieňa.
- Množstvo zámesovej vody musí byť pri každom miešaní rovnaké.
- Finálny odtieň závisí od hrúbky poteru, podkladu a okolitých podmienok.
- Na dosiahnutie požadovaného odtieňa odporúčame vždy najskôr vykonať skúšobnú aplikáciu.

Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste vychádzajú zo znalostí a skúseností Oddelenia výskumu a vývoja našej spoločnosti a na výsledkoch dlhodobých aplikácií produktu v praxi. Odporúčania a návrhy týkajúce sa použitia produktu sú poskytované bez záruky, pretože podmienky počas aplikácie sú mimo kontroly našej spoločnosti. Užívateľ je preto zodpovedný za výber výrobku vhodného pre zamýšľanú aplikáciu. Aktuálne vydanie tohto technického listu automaticky ruší predchádzajúce technické listy týkajúce sa rovnakého produktu.