

**DR. MAXX**

Lepidlo a tmel

**POPIS VÝROBKU**

Profesionálne, flexibilné, natierateľné stavebné lepidlo na báze MsP s extrémne vysokou pevnosťou a vysokou počiatočnou lepiivosťou.

**NÁVOD NA POUŽITIE**

Dr.MAXX je vysoko kvalitný výrobok na konštrukčné lepenie napr. dosiek, soklov, panelov na stenách, podlahách, stropoch atď. Lepenie prakticky všetkých bežných stavebných materiálov a (aj mokrých) povrchov. Vnútorne aj vonkajšie použitie bez znečistenia hrán. Možnosť natierania väčšinou typov akrylového latexu a alkydových produktov. Lepenie omietok, skla, zrkadiel a plastov (akrylátových), (prírodného) kameňa, betónu, dreva a kovov na rôznych podkladoch.

Príklady: Obklady stien, stropné dosky, izolačné dosky (minerálna vata, pena, PUR, PS atď.), budovy, ornamenty, rámy, parapety, soklové lišty, lišty, strešné a fasádne prvky.

**SPRACOVANIE**

Príprava podkladu: Podklad musí byť čistý, zbavený prachu a mastnoty. Použitie základného náteru je vyžadované iba tam, kde sú extrémne požiadavky na štruktúru v kombinácii s veľmi poréznymi povrchmi.

Neodporúčajú sa podklady: PE, PP a teflón.

Nástroje: striekacia trubica - ručná alebo pištoľová. Lepidlá a montáž: aplikujte v pruhoch alebo bodkách.

Pritlačte (v prípade potreby opravte) a nechajte vytvrdnúť. Nepoužívajte pri teplote nižšej ako +5 °C.

Odstráňte mokré zvyšky lepidla.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Teplotná odolnosť	od -40 °C do +100 °C
Odolnosť proti vlhkosti a mrazu	dobrá
Chemická odolnosť	odolný voči všetkým poveternostným vplyvom, UV žiareniu, krátkodobému pôsobeniu zriedených kyselín, zásad a solí
Prekrytie náterom	dobré
Pružnosť	trvalo elastický
Základný materiál	MSP
Farba	biela, RAL 9001
Hustota	1 569 kg/m <sup>3</sup>
Nanášanie	3 mm/6,3 bar
Poťah	cca 10 min. pri +20 °C
Čas na prilepenie	približne 4 hodinách
Tvrdosť	cca 60 Shore A
Zmršťovanie	žiadne
Vytvrdenie	cca 2-3 mm za 24 hodín
Natiahnutie pred roztrhnutím	330 %
Vnútoraná pevnosť (okamžitá)	0.01 N/mm <sup>2</sup>
Pevnosť v ťahu	cca 2,2 N/mm <sup>2</sup>
Odolnosť voči plesni	vynikajúca

**SPOTREBA**

Použitie DR.MAXX s hrdlom v tvare V približne 7,25 m<sup>2</sup> na kartuš.

**BALENIE**

Kartuša 290 ml.

**DR. MAXX**

Lepidlo a tmel

**SKLADOVATEĽNOSŤ**

Produkt DR.MAXX skladujte v uzavretej nádobe v chlade, bez mrazu. Skladovateľnosť najmenej 12 mesiacov od dátumu výroby.

Naše odporúčania na spracovanie sú založené na rozsiahlych skúškach a praktických skúsenostiach. Vzhľadom na širokú škálu materiálov a okolností, za ktorých sa aplikácia vykonáva, nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za dosiahnuté výsledky a za akékoľvek škody vyplývajúce z použitia výrobku. Radi Vám kedykoľvek poradíme.

**Pre vaše zdravie a zdravie vašej rodiny dôkladne vyvetrajte.**

Trávime stále viac času v interiéri. Preto je stále dôležitejšia kvalita vzduchu a vyvetranie výparov inštalačných materiálov na podlahách a stenách. Aby sa zabezpečilo zdravé životné prostredie, je dôležité venovať pozornosť zložkám izolačných materiálov podlahových krytín a stavebným produktom, ako sú izolačné panely, lepidlá a hydroizolačné materiály.

Spoľahnite sa na materiály s označením EMICODE®, aby ste si čo najlepšie chránili zdravie a hygienu vzduchu vo vašom okolí a vo vašej domácnosti. Tieto materiály majú nízke emisie, spĺňajú najprísnejšie požiadavky a normy a sú neustále kontrolované nezávislými skúšobnými organizáciami. EMICODE® tak roky zaručuje čistú a bezpečnú kvalitu ovzdušia v interiéri pre zdravú a komfortnú obytnú klímu.