

STAUF

seit 1828

STAUF CT FIX

Fixace na disperzní bázi

Číslo produktu	141120
Popis produktu	<ul style="list-style-type: none"> Široká škála aplikací Velmi úsporný Snadná aplikace válečkem
Rozsah použití	<ul style="list-style-type: none"> Zamezení posunu kobercových čtverců Univerzální fixace
Vhodné pro následující typy podlah	<ul style="list-style-type: none"> Všiváný koberec s flísovým nebo pěnovým podkladem CV krytiny Samolepicí kobercové čtverce
Vhodné podklady	<ul style="list-style-type: none"> Podlahy ze síranu vápenatého Zdvojené podlahy Dřevěná prkna, dřevovláknité desky Nivelační hmoty STAUF Dřevotřísky (P4 až P7), OSB desky (OSB/2 až OSB/4) Homogenní sádkartonové desky Cementové podlahy
Vhodné nivelační hmoty	<ul style="list-style-type: none"> STAUF XP 40 STAUF XP 20 STAUF GS STAUF GS-Stand STAUF GS Basic STAUF FZ STAUF XP 10 STAUF RM STAUF SSP RAPID
Vlastnosti výrobku	<ul style="list-style-type: none"> Trvale lepidlý povrch Použití v obytném i komerčním prostředí Vhodné pro podlahové topné systémy Velmi ekonomický Nízká viskozita Zabraňuje posunu čtverců Možná výměna kobercových čtverců
Barva	Bílá
Spotřeba na m ²	100 g při aplikaci válečkem
Doba zpracovatelnosti	<ul style="list-style-type: none"> Pro textilní krytiny 10–15 min Pro pružné krytiny 20–30 min. Fixace musí být suchá, ale stále ještě lepidlá Přibližně 4 hodiny při 20 °C

Doba odvětrání	10-45 minut
Pochůznost	Okamžitě
Klimatické podmínky v místnosti při práci	Minimálně 18 °C, max. 75 % rel. vlhkost, nejlépe max. 65 %
DIBT	Z-155.20-507
Vodivý odpor	$\leq 3 \times 10^5 \Omega$ podle DIN EN ISO 22636
Požadavky na dopravu	Nesmí promrznout
Požadavky na skladování	<ul style="list-style-type: none"> • Nesmí promrznout • Sucho • Chlad
Skladovatelnost	9 měsíců
GIS kód	D1
EMI kód	EC1 plus
Dostupné balení	10 kg plastový kanystr

PROHLÍDKA PODKLADU

Před zahájením prací musí být podklad zkontrolován podle normy DIN 18365 nebo podle příslušných národních norem (např. BS 5325). Podklad musí být odolný vůči tlaku a tahu, bez trhlin, musí mít dostatečnou povrchovou pevnost, musí být trvale suchý, rovný, čistý a nesmí obsahovat znečišťující látky, které by bránily přilnutí, zbytky lepidla apod. Dále je třeba zkontrolovat pórovitost a přilnavost povrchu. Zkontrolujte také obsah vlhkosti v podkladu, jeho absorpční vlastnosti, teplotu v místnosti, vlhkost vzduchu a teplotu podkladu.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Je třeba zajistit, aby byla provedena důkladná příprava podkladu. Podlahy musí být čisté, musí mít dostatečnou povrchovou pevnost, musí být rovné, trvale suché a nesmí se na nich vyskytovat trhliny. V závislosti na typu a stavu podkladu se provede mechanická úprava podkladu (zametení, vysávání, mechanické broušení, pískování, frézování, otrýskání). Trhliny a spáry, s výjimkou dilatačních a jiných konstrukčních spár, musí být pevně uzavřeny pomocí opravné pryskyřice a podlahových spon STAUF. Dutiny a nerovnosti je nutno zaplnit opravnou a vyrovnávací hmotou STAUF.

Před položením krytiny je běžně třeba, aby byl řádně připravený podklad vyrovnán vhodnou nivelační hmotou STAUF. Po vyrovnání podkladu již neaplikujte základní nátěr (penetraci).

ZPRACOVÁNÍ

Lepidlo naneste rovnoměrně na podklad vhodným válečkem. Nechte lepidlo zaschnout, dokud se lepivá vrstva nestane průhlednou (10–45 minut). Čím větší množství, tím lepší přilnutí. Po odvětrání a poté, co lepidlo zprůhlední, položte během doby zpracování krytinu a pevně ji přitlačte nebo přihlaďte. Zajistěte úplné navlhčení rubové strany podložky/podkladu. Nechte odpočinout 15–30 minut a pak

krytinu důkladně přihladte nebo uvalčujte. Případné nadzvednuté okraje krytiny znovu přihladte během 60 minut. Při pokládce krytiny vždy postupujte podle instrukcí výrobce.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Výše uvedené pokyny jsou založeny na zkouškách našich nejnovějších produktů a materiálů a jsou svou povahou pouze doporučeními, protože nemáme žádnou kontrolu nad skutečnou kvalitou provedené práce, použitými materiály a pracovními podmínkami. Jako takové nepředstavují žádnou přímo ani nepřímo vyjádřenou záruku. Totéž platí pro naše obchodní a technické konzultační služby, které poskytujeme zcela zdarma a nezávazně. Proto velmi doporučujeme před vlastní prací provedení zkoušek přímo v místě pokládky, aby tak bylo možné posoudit vhodnost produktu pro zamýšlený účel. Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny dřívější technické informace (technické listy, instalační doporučení a další související informace) platnosti.